


TABELLA DI SELEZIONE

Poldo 13-19-25-32-40

	
Uso	In combinazione con materiali di isolamento soffici (per esempio, Armaflex ®)
Peso specifico	120 kg/m ³ (PIR) 65 - 75 kg/m ³ (Elastomer)
Forza di compressione (al 10% di inclinazione) DIN 53421	1,20 - 1,40 N/mm ²
Minime temperature di utilizzo	- 45°C
Massime temperature di utilizzo	+ 105°C
Coefficiente di conduttività termica DIN 52612 (a 10°C)	0,031 W / (m . K)
Barriera al vapore DIN 52615 μ	7.000 (PIR) > 4.000 (Elastomer)
Classificazione al fuoco DIN 4102	B2
Massimo carico ammesso (Tubo 1")	420 N